


# LITOFLEX K80 ESO

Клей фиброармированный беспылевой  
для керамической плитки, керамогранита и камня.  
Класс С2 Е по ГОСТ Р 56387.



Произведено из  
портландцемента  
высшего качества



Усилен  
фиброволокном



Внутренние  
и наружные  
работы



Размер плитки  
до 120x120 см



Водостойкий и  
морозостойкий

## Назначение

Укладка керамической плитки, керамогранита, клинкера и камня размером до 120x120 см.

## Область применения

Применяется для наружных и внутренних работ в отапливаемых и неотапливаемых, сухих и влажных помещениях всех типов:

- жилые помещения (гостиные, кухни, ванные комнаты, санузлы и т.п.);
- общественные помещения (входные группы, МОП, медицинские, образовательные учреждения, подсобные помещения);
- балконы, террасы, лестницы, цоколи, фасады;
- применяется в системе «теплый пол».

### ОСНОВАНИЯ

#### Внутри и снаружи зданий:

- цементные стяжки;
- бетон;
- цементные и полимерные гидроизоляции;
- цементные штукатурки.

#### Внутри зданий:

- цементные стяжки с системой «теплый пол»;
- ангидридные основания с системой «теплый пол»;
- существующие плитки, мозаика, камень, агломератные полы;
- гипсовые штукатурки;
- фиброцементные и цементные панели;
- влагостойкий и не влагостойкий гипсокартон;
- газобетон.

### ВИДЫ ОБЛИЦОВКИ

Керамическая плитка, керамогранит, клинкер и камень.

## Ключевые свойства

- Беспылевой.
- Усилен системой фиброармирования FIBER GUARD SYSTEM.
- Для плит крупного формата.
- Можно использовать для системы «теплый пол».
- Можно использовать для облицовки старой плитки.
- Водостойкий и морозостойкий.
- Высокая прочность сцепления плитки с основанием до 1,8 МПа.
- Низкий расход клея.
- Экологически безопасен.

## Рекомендации к применению

### УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Работы по облицовке рекомендуется проводить при температуре от +5 °С до +30 °С.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность основания должна быть предварительно очищена от разного рода загрязнений, соответствовать требованиям СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» и быть выдержана до полного созревания (цементно-песчаные основания – 28 суток, гипсовые основания — 7 суток, бетон — 3 месяца). Перед началом работ поверхность основания необходимо обеспылить или загрунтовать. Остаточная влажность цементных оснований не должна превышать 5 %, ангидридных и гипсовых оснований — 0,5 %. Основания должны быть прочными, ровными и обладать достаточными несущими способностями. Перепад уровней не должен превышать 3 мм.

Внимание! Ангидридные, гипсовые и сильновпитывающие цементные основания для уменьшения влагопоглощения и увеличения адгезии необходимо обработать грунтовкой PRIMER A или PRIMER C-м. При необходимости нанести грунтовку повторно. Укладку плитки можно начинать после полного высыхания грунтовки.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для получения клеевого раствора следует смешать в чистой емкости 6,0–6,5 литров чистой воды ( $t$  от  $+15\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) и 25 кг (1 мешок) LITOFLEX K80 ECO. Всыпать сухую клеевую смесь в воду при непрерывном перемешивании электроинструментом с миксерной насадкой до получения однородной, без комков, пластичной массы. Внимание! Полученный клеевой раствор выдержать 5–10 минут для созревания, чтобы полностью растворились органические компоненты, после повторного перемешивания клей готов к применению.

### НАНЕСЕНИЕ

Клей LITOFLEX K80 ECO наносить на основание зубчатым шпателем. Клей равномерно распределить на поверхности основания гладкой стороной стального шпателя, а затем зубчатой стороной шпателя нанести гребенчатый клеевой слой. Размер зубцов шпателя выбирают, исходя из необходимой толщины клеевого слоя. Оптимальная толщина клеевого слоя — до 5 мм. Клеевой раствор следует наносить на площадь, которую возможно облицевать в течение 30 минут открытого времени. При работе с керамогранитом и натуральным камнем и в тех случаях, если к качеству укладки плитки предъявляются высокие требования, рекомендуется наносить как на основание, так и на тыльную сторону плитки для обеспечения лучшей адгезии и во избежание образования пустот под облицовкой.

### УКЛАДКА ПЛИТКИ

Плитку уложить на клеевой слой и прижать скользящим движением. Не рекомендуется укладывать плитки встык. Плитки должны быть уложены со швами, ширина которых должна соответствовать размеру плиток. Для обеспечения одинаковой ширины шва применяются пластмассовые крестики соответствующего размера.

Корректировать положение плитки можно в течение 70 минут после укладки (в зависимости от вида основания). При укладке соблюдать компенсационные и деформационные швы. В местах стыка с вертикальными поверхностями рекомендуется оставлять зазор шириной минимум 5 мм.

### ЗАТИРКА ШВОВ

Перед затиркой швов убедиться в том, что клей под плиткой полностью высох. Затирку межплиточных швов на стенах можно выполнять через 6–8 часов, на полах — через 24 часа, цветными цементными затирочными смесями LITOCOLOR, LITOCHROM 1–6 EVO, LITOCHROM LUXURY EVO, LITOCHROM 3–15 или цветными эпоксидными затирочными составами STARLIKE EVO и EPOXYSTUK X90, LITOPORXY DESIGN, EPOXYELITE, STARLIKE CRYSTAL EVO, однокомпонентным полиуретановым составом FILLGOOD EVO.

### ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ

Излишки материала и загрязнения должны удаляться по мере их появления при помощи воды. Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить только механическим способом или шлифованием.

### ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая нагрузка (окончательное затвердевание) — через 14 суток.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Бумажный мешок 25 кг — 12 месяцев со дня изготовления в сухом помещении на поддонах в оригинальной упаковке. Мешок из металлизированной пленки 5 кг — 24 месяца. Допускается транспортировка и хранение при отрицательных температурах.

## Состав


Цемент, фракционный песок, модифицирующие добавки, фиброволокно.

## Техническая информация

| Характеристика                                                                        | Фактическое значение                                              | Нормативное значение  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Класс по ГОСТ Р 56387                                                                 | C2 E                                                              |                       |
| Консистенция                                                                          | порошкообразная                                                   |                       |
| Цвет                                                                                  | серый                                                             |                       |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя                                                | $\leq 0,63\text{ мм}$                                             |                       |
| Пропорции при приготовлении                                                           | 0,24–0,26 л воды на 1 кг сухой смеси                              |                       |
| Насыпная плотность сухой смеси                                                        | $1350 \pm 100\text{ кг/м}^3$                                      |                       |
| Плотность растворной смеси                                                            | $1450 \pm 100\text{ кг/м}^3$                                      |                       |
| Открытое время                                                                        | $\geq 30\text{ минут}$                                            |                       |
| Время корректировки плитки                                                            | до 70 минут                                                       |                       |
| Время использования клея                                                              | до 9 часов                                                        |                       |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде     | до 1,8 МПа                                                        | $\geq 1,0\text{ МПа}$ |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после циклического замораживания и оттаивания | $\geq 1,0\text{ МПа}$                                             |                       |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания при высоких температурах   | $\geq 1,0\text{ МПа}$                                             |                       |
| Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в водной среде             | $\geq 1,0\text{ МПа}$                                             |                       |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения                                                  | 2–5 мм                                                            |                       |
| Максимальная локальная толщина нанесения                                              | до 15 мм                                                          |                       |
| Расход клея при толщине слоя 1 мм                                                     | $1,16\text{ кг/м}^2$                                              |                       |
| Температура применения                                                                | от $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$  |                       |
| Температура эксплуатации (через 28 суток после укладки)                               | от $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+90\text{ }^{\circ}\text{C}$ |                       |
| Морозостойкость                                                                       | 200 циклов                                                        |                       |

Вышеуказанные рекомендации верны при  $t +20\text{ }^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха 60 %. В других условиях время схватывания и высыхания клея LITOFLEX K80 ECO может измениться.

## Фасовка



|                       |      |     |
|-----------------------|------|-----|
| Фасовка, кг           | 25   | 5   |
| Кол-во на палете, шт. | 54   | 144 |
| Вес на палете, кг     | 1350 | 720 |